

ПОГОДЖЕНО

Начальник Центрального управління контролю якості
полковник



Ігор ЛЕЩЕНКО

" 15 " 04 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України
полковник



Володимир НАУМЧИК

" 16 " 04 2024 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України
полковник

Юліан ЖИГАДЛО

" 12 " 04 2024 р.

Обсяг

перевірки Чохла для шолома бойового балістичного
на відповідність вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України
"Чохол для шолома бойового балістичного"
ТС А01ХJ.14312-500:2024 (01)

У готовому предметі перевіряються:

1. Тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального одягу:

вміст складників сировинного складу;
поверхнева густина;
кількість ниток на 10 см (за основою, за утком);
стійкість до стирання.

2. Тканина з арамідних волокон:
маса на одиницю площі.

3. Тканина поліестрова:
сировинний склад;
поверхнева густина;
ткацьке переплетення.

4. Лінійні виміри та маркування.

Додатково на відрізок тканини, тканина бавовняна та змішана для виготовлення верху форменого та спеціального одягу:

вміст складників сировинного складу;
поверхнева густина;

розривальне навантаження (за основою, за утоком);
 вміст вільного та здатного частково виділятися формальдегіду;
 зміна лінійних розмірів після мокрих оброблень (за основою, за утоком)
 ступінь тривкості фарбування до: прання, сухого тертя, мокрого тертя;
 стійкість до дії мастил (в залежності від класу тканини);
 водотривкість (в залежності від класу тканини);
 вогнезахисні властивості (в залежності від класу тканини).

Додатково на відрізу тканини, з арамідних волокон:

маса на одиницю площі;
 міцність на розрив (за основою, за утоком);
 обмежене поширення полум'я середнє значення часу залишкового горіння;
 обмежене поширення полум'я середнє значення часу жевріння;
 теплотривкість та зміна лінійних розмірів після теплового впливу за температури
 (300 ± 3) °С, протягом 5 хв.

Додатково на відрізу тканини, поліестрової

сировинний склад;
 поверхнева густина;
 ткацьке переплетення;
 розривальне зусилля (по основі, по утоку);
 вміст вільного та здатного частково виділятися формальдегіду;
 стійкість до зволоження поверхні;
 ступінь тривкості пофарбування до дії фізико-хімічних впливів, сухого тертя,
 мокрого тертя.

Примітка 1. Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

Примітка 2. Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки:
 зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 12.05.2023 № 277);
 контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;
 предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у
 готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами).

РОЗРОБНИКИ:

Головний спеціаліст відділу розвитку спеціального спорядження управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України



Юрій ОЛІЙНИК

Головний спеціаліст відділу розвитку спеціального одягу управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України



Андрій СКВОРЦОВ